



ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
288

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμίδια από άργιλο για επικαλύψεις
στεγών, πιστοποιημένα κατά EN 1304:2005.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠ) (mm)	420x250
Βάρος (kg/τεμάχιο)	3,4
Τεμάχια/μ ²	14
Εκπιώμενο Βάρος/μ ² (kg/μ ²)	47,6
Ωφέλιμο Μήκος (mm)	358
Ωφέλιμο Πλάτος (mm)	197
Απόσταση Διαδοκίδας (mm)	355
Πλευρική Άλληλοεπικάλυψη (mm)	53
Κατακόρυφη Άλληλοεπικάλυψη (mm)	62
Άντοχή σε Κάμψη (N) (EN 538)	>1200
Υδατοστεγανότητα (EN 539-1)	>20h
Ανθεκτικότητα στον παγετό (EN 539-2)	150 Κύκλοι
Αντίδραση στη Φωτιά	A1

ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ (m)	ΚΛΙΣΗ (%)	ΚΛΙΣΗ °
0-5	21	12
5-6	24	16
6-7	30	17
7-8	33	19
8-10	40	22
10-12	46	25
12-14	52	27

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Φυσικό, Σμάλτο, Κόκκινο, Καφέ, Ώχρα, Τεχνητή Ώχρα,
Μπλε, Πράσινο, Γκρι, Μαύρο, Μαύρο Mat & COLORS
ON DEMAND




ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή, ακολουθήστε την αριθμητική σειρά, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.
- Το πρώτο καδρόνι πρέπει να είναι 2cm ψηλότερα από όλα τα άλλα, ώστε να έχουμε συμμετρική τοποθέτηση (Εικόνα 2).
- Το κεραμίδι πρέπει να εξέχει 7cm από το πρώτο καδρόνι (Εικόνα 2).
- Η απόσταση των διαδοκίδων πρέπει να είναι 35,5cm (Εικόνα 2).
- Πλευρική επικάλυψη: 53mm
- Κατακόρυφη επικάλυψη: 62mm
- Συστήνεται η χρήση και η σωστή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων εξαερισμού, τα οποία εξασφαλίζουν τη σωστή υγροθερμική συμπεριφορά & διατήρηση σε βάθος χρόνου της στέγης.
- Συστήνεται η τοποθέτηση διαπνέουσας στεγανωτικής μεμβράνης κάτω από τα κεραμίδια, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη υδατοστεγανότητα.



2



Προτεινόμενη ελάχιστη κλίση στέγης με χρήση διαφράγματος (π.χ. μεμβράνης):
30% (17°)