



ΤΕΜΑΧΙΑ /
ΠΑΛΕΤΑ:
288

EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

EPD[®]
CLIMATE DECLARATION



Κεραμίδια από άργιλο για επικαλύψεις
στεγών, πιστοποιημένα κατά EN 1304:2005.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (ΜxΠ) (mm)	475X245
Βάρος (kg/τεμάχιο)	3,7
Τεμάχια/m ²	11
Εκτιμώμενο Βάρος/m ² (kg/m ²)	40,7
Ωφέλιμο Μήκος (mm)	408
Ωφέλιμο Πλάτος (mm)	211
Απόσταση Διαδοκίδας (mm)	Max 410
Πλευρική Αλληλοεπικάλυψη (mm)	34
Κατακόρυφη Αλληλοεπικάλυψη (mm)	67
Αντοχή σε Κάμψη (N) (EN 538)	>1200
Υδατοστεγανότητα (EN 539-1)	>20h
Ανθεκτικότητα στον παγετό (EN 539-2)	150 Κύκλοι
Αντίδραση στη Φωτιά	A1 (Άκαυστο)

ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ (m)	ΚΛΙΣΗ (%)	ΚΛΙΣΗ °
0-5	30	17
5-6	33	19
6-7	36	20
7-8	40	22
8-10	46	25
10-12	52	27
12-14	60	32


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Φυσικό, Σμάλτο, Κόκκινο, Καφέ, Ωχρα, Τεχνητή Ωχρα,
Μπλε, Πράσινο, Γκρι, Μαύρο, Μαύρο Mat & COLORS
ON DEMAND



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- Για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή, ακολουθήστε την αριθμητική σειρά, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1a ή 1b.
- Το πρώτο καδρόνι πρέπει να είναι 2cm ψηλότερα από όλα τα άλλα, ώστε να έχουμε συμμετρική τοποθέτηση (Εικόνα 2).
- Το κεραμίδι πρέπει να εξέχει 7cm από το πρώτο καδρόνι (Εικόνα 2).
- Η απόσταση των διαδοκίδων πρέπει να είναι maximum 41cm (Εικόνα 2).
- Πλευρική επικάλυψη: 34mm
- Κατακόρυφη επικάλυψη: 67mm
- Συστήνεται η χρήση και η σωστή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων εξαερισμού, τα οποία εξασφαλίζουν τη σωστή υγροθερμική συμπεριφορά & διατήρηση σε βάθος χρόνου της στέγης.
- Συστήνεται η τοποθέτηση αναπνεύουσας στεγανωτικής μεμβράνης κάτω από τα κεραμίδια, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη υδατοστεγανότητα.



Προτεινόμενη ελάχιστη κλίση στέγης με χρήση διαφράγματος (π.χ. μεμβράνης):
30% (17°)